



Gyproc Monocote Light



EN 13279-1

Intonaco premiscelato a base di gesso naturale, perlite espansa e additivi specifici. Da utilizzare come intonaco monostrato per ottenere una superficie liscia. Per uso interno.

Vantaggi

- Elevata resa
- Realizzazione monostrato con finitura realizzata con lo stesso prodotto
- Realizzazione bi-strato con finitura realizzata con rasante Gyproc Rasocote

<u>Caratteristica</u>	<u>Valore</u>	<u>U. M.</u>	<u>Normativa</u>
Tipo	B4/50/2		EN 13279-1
Peso specifico in polvere	670	kg/m ³	
Peso specifico in opera (Peso specifico indurito) ¹	780	kg/m ³	EN 13279-1
PH	12		
Granulometria	<2	mm	
Tempo di fine presa	180	min	
Resa metrica teorica	8 kg/m ² per spessore 1 cm		
Fattore di resistenza al vapore μ	6,7		EN 13279-1

¹ circa

Caratteristica	Valore	U. M.	Normativa
Conduttività termica	0,14	W/m.K	
Reazione al fuoco	A1		EN 1501
Adesione sul supporto (2 cm su sottofondo in gesso) >	0,300	N/mm ²	
Resistenza a compressione >	2,0	N/mm ²	EN 13279-1

¹ circa

Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

APPLICAZIONE

Tipologie superfici

Modalità applicative

Cls tradizionale

Strato di Viprimer con applicazione Monocote fresco su fresco

Blocchi cls cellulare

Strato di VIPRIMER

Cls prefabbricato

Strato di Gyproc Vicontact

Superfici metalliche o legno

Non applicabile

Ulteriori dettagli sulle modalità applicative

- Carica, rabbocco, lamatura, lisciatura con stesso prodotto
- Spessore minimo: 0,5 cm
- Temperatura di applicazione: > +5 °C e < +35 °C
- Compatibile con pitture all'acqua, carte parati e rivestimenti ceramici (senza rasatura)
- Evitare successive applicazioni a spessore su Monocote indurito
- Per qualsiasi informazione non presente in scheda tecnica rivolgersi all'ufficio tecnico centrale

Ciclo Applicativo

- 1- Gyproc Monocote viene applicato a spruzzo direttamente su parete con macchina intonacatrice
- 2- Dopo circa 2 ore dall'inizio dell'applicazione la superficie a vista dovrà essere lamata per eliminare la pellicola superficiale ed eventuali ondulazioni del sottofondo.
- 3- Applicazione finitura

MODALITA' DI FINITURA

Modalità applicative

Rasatura con Gyproc RasoFacile Activ'Air, Gyproc Scagliola, Gyproc Rasocote 5 Plus da applicare su Gyproc Monocote Light asciutto

Documenti e certificati disponibili

DoP, SDS

<https://www.gyproc.it/products/base-gesso/gyproc-monocote-light>

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8 • 20152 Milano • Italia • Tel. +39 02 611151

www.gyproc.it | sg-italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939

Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.