



Gyproc Intonaco Pronto Grezzo



EN 13279-1

Intonaco premiscelato base gesso, Anidrene e Vermiculite espansa, Perlite espansa, e additivi specifici. Ad applicazione manuale. Per uso interno.

Caratteristiche Tecniche

Caratteristica	Valore	U. M.	Normativa
Tipo	B4/20/2		EN 13279-1
Acqua d'impasto	60	%	
Peso specifico in polvere	670	kg/m ³	
Peso specifico in opera (Peso specifico indurito) ¹	1000	kg/m ³	EN 13279-1
PH	7		
Granulometria	<2,5	mm	
Tempo di fine presa	180	min	
Resa metrica teorica	10 kg/mq per spessore 1 cm		

¹ circa

Caratteristiche Tecniche

Caratteristica	Valore	U. M.	Normativa
Conduttività termica	0,14	W/m.K	
Reazione al fuoco	A1		EN 1501
Adesione sul supporto (2 cm su sottofondo in gesso) >	0,250	N/mm ²	EN 13279-1
Resistenza a compressione >	2,5	N/mm ²	EN 13279-1
Confezione in sacchi da	25	kg	

¹ circa

Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

APPLICAZIONE

Tipologia superfici

Cls tradizionale

Pareti in laterizio

Soffitti in laterocemento

Superfici metalliche o legno

Modalità applicative

Strato di Vicontact

Applicabile direttamente su superficie pulita e inumidita

Applicabile direttamente su superficie pulita esente da polvere, sostanze grasse ed efflorescenze

Non applicabile direttamente

Ulteriori dettagli sulle modalità applicative

- Non può essere applicato su superfici metalliche, legno e direttamente su calcestruzzo
- Idoneo a ricevere normali pitture all'acqua (vedi le istruzioni del fornitore)
- Spessore minimo: 0,5 cm
- Temperatura di applicazione: > +5 °C e < +35 °C
- Rivestimenti ceramici solo su Gyproc PRONTO GREZZO lamato senza applicazione di finitura e con sottofondo asciutto
- Idonei tutti i collanti sintetici
- Per collanti cementizi si consiglia uso Gyproc Viprimer
- Eventuali ferri d'armatura vanno trattati preventivamente con antiruggine
- Evitare applicazioni a spessore su Gyproc PRONTO GREZZO indurito
- Finitura sovrapponendo rasante base gesso o scagliola tra le 4 e le 24 ore dalla posa del Gyproc PRONTO GREZZO
- Per qualsiasi informazione non presente in scheda tecnica rivolgersi all'ufficio tecnico centrale

Ciclo applicativo

- 1- Gyproc Intonaco Pronto Grezzo viene applicato manualmente con cazzuola americana o con frattazzo metallico direttamente su parete
- 2- Dopo circa 1 ora dall'inizio dell'applicazione la superficie a vista dovrà essere lamata per eliminare la pellicola superficiale ed eventuali ondulazioni del sottofondo
- 3- Applicazione finitura

MODALITA' DI FINITURA

Modalità applicative

Rasatura con RasoFacile Activ'Air, Scagliola, Rasocote 5 Plus da applicare su Intonaco Pronto Grezzo asciutto.

Documenti e certificati disponibili

DoP, SDS

<https://www.gyproc.it/products/base-gesso/gyproc-intonaco-pronto-grezzo>

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8 • 20152 Milano • Italia • Tel. +39 02 611151
www.gyproc.it | sg-italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.

